

КРАСКА ФАСАДНАЯ БЕЛАЯ ЛАТЕКСНАЯ ЭЛЬКОР СТАНДАРТ



<ul style="list-style-type: none">✓ Для наружных и внутренних работ.✓ Имеет хорошую укрывистость.✓ Матовая.✓ Светостойкая.✓ Устойчива в атмосферным и механическим воздействиям.✓ Удобно наносится.✓ Быстро сохнет.✓ Без неприятного запаха.✓ Обладает антигрибковыми свойствами.✓ Не препятствует естественному дыханию поверхности (паропроницаемая).✓ Морозостойкая✓ Сертифицирована для детских и лечебных учреждений✓ Пожарный сертификат КМ 1	
Тип	Краска водно-дисперсионная для окраски фасадов зданий и Сооружений, а также для внутренних работ.
Область применения	Предназначена для окраски минеральных поверхностей фасадов, а также для внутренних работ в помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой (кухни, ванны, коридоры, холлы, офисы, торговые залы и др.). Сертифицирована для окраски в детских и лечебных учреждениях. Пожарный сертификат КМ 1.
Тип поверхности	Для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных, деревянных поверхностей. Подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками, красками на растворителях и эластичными покрытиями.
Свойства	Образует ровное белоснежное, влагостойкое, матовое, долговечное покрытие. Обладает антигрибковыми свойствами, повышенной паропроницаемостью. Имеет хорошую укрывистость, высокую износостойкость и стойкость к атмосферным осадкам. Быстро сохнет, без неприятного запаха.
Цвет	Белый
Колеровка	Колеруется в пастельные тона водными или универсальными колер-пастами (машинная и ручная колеровка). Общий объем воды и колер пасты не более 5%. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. Для проверки цвета сделайте пробную выкраску на окрашиваемой поверхности.
Блеск	Матовый
Стойкость к мытью	3 класс мокрого истирания по стандарту DIN EN 13300. Легкая влажная уборка с применением неабразивных моющих средств
Расход на 1 слой	150-170 г/м ² на один слой в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения
Разбавитель	Вода, не более 5% от объема.
Способ нанесения	Кисть, валик, распылитель. Сразу после применения инструмент промыть водой.
Время высыхания (при 20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%)	1-2 ч. Следующий слой можно наносить через 1,5-2 часа. Время высыхания при повторном нанесении – 2-3 часа. При снижении температуры и увеличении влажности воздуха, время высыхания увеличивается. При необходимости снижения вязкости краски добавлять не более 5 % воды от объема
Условия нанесения	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

КРАСКА ФАСАДНАЯ БЕЛАЯ ЛАТЕКСНАЯ ЭЛЬКОР СТАНДАРТ



Предварительная подготовка	Поверхность очистить от пыли, влаги, грязи. Удалить жировые загрязнения, старую отслоившуюся краску. При необходимости поверхность обезжирить и просушить. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Новые бетонные поверхности можно окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности – через 1–2 месяца. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность рекомендуется грунтовать, например, грунтом «Фасадный» Gross art. Для помещений с повышенной влажностью использовать грунт глубокого проникновения С-7 Gross art. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Способ применения	Допускается отстой краски. Перед применением краску тщательно перемешать на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка. Наносить распылителем, кистью, валиком в один, два и более слоев при температуре не ниже +5°C. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах «перехлестов» работать методом «мокрое по мокрому». Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.).
Рабочая температура нанесения	Не ниже +8°C.
Набор прочности	Заданный уровень твердости покрытия достигается через 4 недели. В течение указанного периода обращаться с поверхностью аккуратно и избегать очистки. Если поверхность необходимо очистить вскоре после окраски, сделайте это без лишних усилий. Допускается очистка поверхности только сухой мягкой щеткой или губкой. В зависимости от приложенного усилия, на месте воздействия на покрытие может появиться незначительное изменение блеска
Транспортирование и хранение	Краску хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Краска морозостойкая, допускается транспортировка краски до -35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать. Продукт следует использовать в максимально короткие сроки после добавления колеровочных паст, что обусловлено возможным влиянием паст на свойства колерованного продукта при его хранении.
Меры предосторожности	Не смешивать с другими красками и органическими растворителями! Использовать защитную одежду, перчатки и средства защиты для глаз и лица. При попадании на кожу тщательно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.

КРАСКА ФАСАДНАЯ БЕЛАЯ ЛАТЕКСНАЯ ЭЛЬКОР СТАНДАРТ



Утилизация	По истечению срока годности товар не токсичен, не представляет опасность для здоровья потребителя. Утилизация через контейнеры для бытовых отходов.
Гарантийный срок хранения и срок годности	18 месяцев с даты производства (в заводской невскрытой упаковке).
Фасовка, кг	1,5, 3, 7, 14
Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017
Марка	ЛКМ-ВД-КА -03-01.
Сухой остаток	Ок. 50%.
Плотность	1,4-1,5 кг/л.
Морозостойкость	5 циклов замораживания/оттаивания.
Состав	Вода, дисперсия, пигмент, наполнитель, загуститель, целевые добавки.
Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Использовать защитную одежду, перчатки и средства защиты для глаз и лица. При попадании на кожу тщательно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Утилизация	По истечению срока годности товар не токсичен, не представляет опасность для здоровья потребителя. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Утилизация через контейнеры для бытовых отходов.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.