

Жидкие гвозди "Капитальный монтаж" универсальные белые "Gross'art" PROFI 300гр

Область применения



Для приклеивания различных покрытий – линолеума (на основе и безосновного), керамической, стеклянной или ПВХ плитки, ковровых покрытий и других отделочных или облицовочных материалов как на древесной, так и на минеральной основе, на бетон, штукатурку, кирпич и другие пористые поверхности. Применяется внутри и снаружи помещений

Образует высокопрочный влагостойкий клеевой шов. Удобно наносится. Не имеет неприятного запаха. Не содержит токсичных и пожароопасных компонентов.

Рекомендован для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	200-400 г/м ² для декоративных и изоляционных панелей; При нанесении сплошной полосой диаметром 6 мм: 300гр до 12 м.п.
Время высыхания	До сдвиговой устойчивости 3 часа при относительной влажности 65% и температуре +20°C. Окончательное затвердевание 2 суток
Возможность окрашивания	Возможно
Набор прочности	2 недели
Температура нанесения	Не ниже +8°C
Начальная сила схватывания	До 65 кг/м ²
Условия эксплуатации	Минимальное время до начала эксплуатации и прямого воздействия воды – 48 часов
Цвет	Белый
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается 5 циклов заморозки/разморозки
Срок годности	В оригинальной таре 36 месяца от даты изготовления
Состав	Водная акриловая дисперсия, ПАВ, наполнитель, загуститель, антисептик
Фасовка	300гр
Требование к склеиваемым поверхностям	Одна из склеиваемых поверхности должны быть пористой, (впитывать воду) Если обе поверхности являются невпитывающими или обработаны водоотталкивающими покрытиями, это может привести к снижению адгезии и расклеиванию деталей после высыхания клея. Гладкие поверхности рекомендуется предварительно обработать абразивными материалами для увеличения площади сцепления.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Жидкие гвозди "Капитальный монтаж" универсальные белые "Gross'art" PROFI 300гр ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности, обезжирить. Клей наносить при помощи пистолета, шпателем или кистью при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +8°C
Предварительная подготовка	Поверхности должны быть сухими, прочными, без отслаивающихся частей. Непосредственно перед нанесением клея склеиваемые поверхности должны быть очищенными от грязи, пыли, масел и посторонних веществ.
Нанесение	Нанесите клей на одну из поверхностей: 1. Точно, если первоначальная сила схватывания превышает вес склеиваемых деталей. 2) Волнистыми линиями для получения максимальной первоначальной силы схватывания на большой площади. Сильно прижмите склеиваемые детали друг другу. Соединённые материалы могут быть корректироваться до 1 часа. При необходимости зафиксируйте соединение на 4-10 часов.
Очистка инструмента	Рабочие инструменты промыть водой

Охрана труда	Клей пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками, пропитками, растворителями и клеями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоёмы.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов "ВД-КА" на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ или изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий
Марка ТУ	ЛКМ-ВД-КА-02-08 ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.