

**ГРУНТ-ЭМАЛЬ «3 в 1» Gross по ржавчине акриловая  
антикоррозионная для металла**

<b>Тип</b>	Водно-дисперсионный грунт-эмаль
<b>Область применения</b>	<p>Для окраски металлических поверхностей (железо, оцинкованное железо, нержавеющая сталь, медь, ржавый металл). Применяется как самостоятельное финишное покрытие, а также в качестве противокоррозионного грунтовочного слоя перед окраской любыми видами эмалей.</p> <p>Идеально подходит для окраски металлической и шиферной кровли. Отлично ложится на дерево, бетон, асфальт, прочное старое лакокрасочное покрытие. Используется для наружных и внутренних работ.</p> <p>Образует прочное, эластичное матовое покрытие эмалевого типа с повышенной стойкостью ко всем типам агрессивных сред. Позволяет проводить окраску металлических поверхностей без дополнительного использования грунтовки и преобразователя ржавчины.</p> <p>Рекомендована для окраски в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях</p>

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Расход на 1 слой</b>	0,09-0,13 кг/м <sup>2</sup> .
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 45%
<b>Плотность</b>	1,4-1,5 кг/л
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. Для удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 10% от объёма.
<b>Время высыхания при (+20±2)<sup>0</sup>С и относительной влажности (65±5)%</b>	1 час. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью и механическим воздействиям достигается через 2 недели.
<b>Колеровка</b>	В слабонасыщенные тона: по любой колеровочной системе как основа А (белая); самостоятельно универсальными колеровочными пастами и колер красками на водной основе.
<b>Блеск</b>	Матовый
<b>Цвет</b>	Красно-коричневый, зеленый, черный, белый, серый, синий.

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

<b>Стойкость к мытью</b>	Краска образует покрытие, устойчивое к мытью с применением неабразивных бытовых моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка.
<b>Морозостойкость в банке</b>	5 циклов заморозка/разморозка
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года.
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, вода, молотый мрамор, антисептик, ингибитор коррозии, технологические добавки.
<b>Фасовка</b>	0,9 кг, 1.9 кг, 2.7 кг, 12 кг

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть обезжиренной и очищенной от непрочно держащихся ЛКМ и ржавчины, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений, ржавчины, жира и пыли.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем на 10% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два-три слоя. Совместимость с медными трубами проверить нанесением на скрытый участок трубопровода. Для гарантированной защиты от коррозии обеспечить равномерную укрывистость (без непрокрасов и просветов) поверхности с суммарным расходом не менее 250 г/м <sup>2</sup> . При расчетах расхода краски необходимо учитывать степень неровности поверхности!
<b>Очистка инструмента</b>	Рабочие инструменты промыть водой

**ОХРАНА ТРУДА** Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

**Марка** ЛКМ-ВД-КА-03-07  
**ТУ** ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Производитель

ООО «БауПро»  
 644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская, 28,  
 тел/факс: (3812)55-95-00  
 e-mail: baupro@list.ru