


КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ СУПЕРБЕЛАЯ ВД АКРИЛОВАЯ "GROSS'ART" PROF1



- ✓ Имеет повышенную укрывистость.
- ✓ Применяется для изменения цвета темных оснований.
- ✓ Не меняет цвет, не желтеет со временем.
- ✓ Скрывает мелкие неровности поверхности.
- ✓ Формирует бархатистое покрытие.
- ✓ Глубоко матовая.
- ✓ Быстро сохнет.
- ✓ Без неприятного запаха.
- ✓ Обладает антигрибковыми свойствами.
- ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхности (паропроницаемая).
- ✓ Удобно наносится.



	Расход на 1 слой	150-170 г/м ² в зависимости от впитывающей способности основания.
	Время высыхания	1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
	Колеровка	В слабонасыщенные тона по любой колеровочной системе как основа «А» или самостоятельно универсальными колер пастами и колер красками на водной основе. Общий объем воды и колер пасты не более 5%. Возможна колеровка под заказ на базе завода-производителя.
	Степень блеска	Матовый.
	Фасовка, кг	1, 3, 7, 14, 25.
	Срок хранения	24 месяца в заводской невскрытой упаковке.
Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017	
Марка	ЛКМ-ВД-КА -03-01.	
Назначение	Предназначена для бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей. Используется для высококачественной окраски потолков внутри сухих помещений с нормальной влажностью (жилые комнаты, коридоры, офисы). Краска применяется для внутренних работ. Рекомендована для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.	
Сухой остаток	Ок. 50%.	
Плотность	1,4-1,5 кг/л.	
Разбавитель	Вода, не более 5% от общего объема ЛКМ.	
Рабочая температура нанесения	Не ниже +8°C.	
Цвет	Белый.	
База/Основа	А.	
Гранулярность	-	
Консистенция	-	
Набор прочности	2 недели.	
Растяжимость	-	
Термостойкость	-	
Условия эксплуатации	Не допускать попадания воды и механического воздействия.	
Стойкость к мытью	-	

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ СУПЕРБЕЛАЯ ВД АКРИЛОВАЯ "GROSS'ART" PROFİ



Морозостойкость в банке	5 циклов заморозки/разморозки.
Состав	Акриловая дисперсия, антисептик, технологические присадки, вода, молотый мрамор.
ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ	
Условия при нанесении	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность загрунтовать, например, грунтом глубокого проникновения «с7 gross'art». Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объему. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.