

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ КАМНЯ С ЭФФЕКТОМ «МОКРОГО КАМНЯ» БЕЛОРРО



<ul style="list-style-type: none"> ✓ Защищает от всех видов атмосферных воздействий. ✓ Подходит для всех типов поверхностей. ✓ Обладает повышенной износостойкостью. ✓ Сохраняет прозрачность под воздействием солнца. ✓ Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Укрепляет, увеличивает прочность и долговечность обрабатываемой поверхности. ✓ Обеспечивает защиту от плесени и грибка, синевы и водорослей. ✓ Удобно наносится, не капает, не брызгает. ✓ Быстро сохнет. ✓ Без неприятного запаха. 	
	Расход на 1 слой	100-200 г/м².
	Время высыхания	1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
	Колеровка	-
	Степень блеска	глянцевый.
	Фасовка, кг	1, 2,5, 10.
	Срок хранения	36 месяцев в заводской невскрытой упаковке.
Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017	
Марка	ЛКМ-ВД-КА -02-03.	
Назначение	<p>Предназначен для создания эффекта «мокрый камень» на любых типах минеральных оснований. Может использоваться для защиты и декоративной обработки деревянных поверхностей, декоративных штукатурок и обоев.</p> <p>Перед лакировкой поверхности в качестве грунтовочного слоя рекомендуется использовать пропитки «БауТекс», что значительно увеличивает прочность и долговечность покрытия.</p> <p>Лак применяется для внутренних и наружных работ. Образует эластичное, паропроницаемое дышащее покрытие. Рекомендован для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.</p>	
Сухой остаток	Ок. 20%.	
Плотность	1,0 кг/л.	
Разбавитель	-	
Рабочая температура нанесения	Не ниже +8°C.	
Цвет	Бесцветный на поверхности / белый в таре.	
База/Основа	-	
Гранулярность	-	
Консистенция	-	
Набор прочности	Устойчивость покрытия к мытью и механическим воздействиям достигается через 2 недели.	
Растяжимость	-	
Термостойкость	-	

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ КАМНЯ С ЭФФЕКТОМ «МОКРОГО КАМНЯ» БЕЛОРРО



Условия эксплуатации	Максимальный контакт с водой набравшего полную прочность покрытия не более 6 часов. Минимальное время до начала эксплуатации и прямого воздействия воды – 48 часов.
Стойкость к мытью	Образует покрытие, устойчивое к легкой влажной уборке с применением неабразивных бытовых моющих средств.
Морозостойкость в банке	5 циклов заморозки/разморозки.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, антисептик, пеногаситель, технологические добавки.
ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ	
Условия при нанесении	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, лака и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой.
Нанесение	Лак перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылением в два-три слоя.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.