

КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ БЕЛАЯ ЛАТЕКСНАЯ ЭЛЬКОР СТАНДАРТ



<ul style="list-style-type: none">✓ Для внутренних работ.✓ Влагостойкая (устойчива к воздействию водяного пара и конденсата).✓ Имеет хорошую укрывистость.✓ Матовая.✓ Скрывает мелкие неровности поверхности.✓ Удобно наносится.✓ Быстро сохнет.✓ Без неприятного запаха.✓ Обладает антигрибковыми свойствами.✓ Не препятствует естественному дыханию поверхности (паропроницаемая).✓ Морозостойкая✓ Сертифицирована для детских и лечебных учреждений✓ Пожарный сертификат КМ 1	
Тип	Влагостойкая интерьерная латексная краска. Водно-дисперсионная
Область применения	Предназначена для покраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (коридоры, жилые комнаты, офисы с интенсивной проходимостью и др.). Сертифицирована для окраски в детских и лечебных учреждениях. Пожарный сертификат КМ 1. Образует покрытие, устойчивое к воздействию водяного пара и конденсата. Не применять на поверхностях, подвергающихся прямому воздействию воды.
Тип поверхности	Для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, в том числе из гипсокартона, древесностружечных и древесноволокнистых плит.
Свойства	Образует ровное белоснежное, влагостойкое, матовое, долговечное покрытие. Обладает антигрибковыми свойствами, повышенной паропроницаемостью. Имеет хорошую укрывистость. Быстро сохнет, без неприятного запаха. Допускается легкая влажная уборка с применением неабразивных моющих средств.
Цвет	Белый
Колеровка	Колеруется в пастельные тона водными или универсальными колер-пастами (машинная и ручная колеровка). Общий объем воды и колер пасты не более 5%. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. Для проверки цвета сделайте пробную выкраску на окрашиваемой поверхности.
Блеск	Матовый
Стойкость к мытью	3 класс мокрого истирания по стандарту DIN EN 13300
Расход на 1 слой	150-170 г/м ² на один слой в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения
Разбавитель	Вода, не более 5% от объема.
Способ нанесения	Кисть, валик, распылитель. Сразу после применения инструмент промыть водой.
Время высыхания (при 20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%)	1-2 ч. Следующий слой можно наносить через 1,5-2 часа. Время высыхания при повторном нанесении – 2-3 часа. При снижении температуры и увеличении влажности воздуха, время высыхания увеличивается. При необходимости снижения вязкости краски добавлять не более 5 % воды от объема

КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ БЕЛАЯ ЛАТЕКСНАЯ ЭЛЬКОР СТАНДАРТ



Условия нанесения	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от пыли, влаги, грязи. Удалить жировые загрязнения, старую отслоившуюся краску. При необходимости поверхность обезжирить и просушить. Поверхность необходимо грунтовать грунтовкой глубокого проникновения С-7 Gross'art Profi.
Способ применения	Допускается отстой краски. Перед применением краску тщательно перемешать на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка. Наносить распылителем, кистью, валиком в один, два и более слоев при температуре не ниже +5°C.
Рабочая температура нанесения	Не ниже +8°C.
Набор прочности	Заданный уровень твердости покрытия достигается через 4 недели. В течение указанного периода обращаться с поверхностью аккуратно и избегать очистки. Если поверхность необходимо очистить вскоре после окраски, сделайте это без лишних усилий. Допускается очистка поверхности только сухой мягкой щеткой или губкой. В зависимости от приложенного усилия, на месте воздействия на покрытие может появиться незначительное изменение блеска
Транспортирование и хранение	Краску хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Краска морозостойкая, допускается транспортировка краски до -35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать. Продукт следует использовать в максимально короткие сроки после добавления колеровочных паст, что обусловлено возможным влиянием паст на свойства колерованного продукта при его хранении.
Меры предосторожности	Не смешивать с другими красками и органическими растворителями! Использовать защитную одежду, перчатки и средства защиты для глаз и лица. При попадании на кожу тщательно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.
Утилизация	По истечению срока годности товар не токсичен, не представляет опасность для здоровья потребителя. Утилизация через контейнеры для бытовых отходов.
Гарантийный срок хранения и срок годности	18 месяцев с даты производства (в заводской невскрытой упаковке).
Фасовка, кг	1,5, 3, 7, 14
Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017
Марка	ЛКМ-ВД-КА -03-01.
Сухой остаток	Ок. 50%.
Плотность	1,4-1,5 кг/л.
Морозостойкость	5 циклов замораживания/оттаивания.
Состав	Вода, дисперсия, пигмент, наполнитель, загуститель, целевые добавки.

КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ БЕЛАЯ ЛАТЕКСНАЯ ЭЛЬКОР СТАНДАРТ



Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Использовать защитную одежду, перчатки и средства защиты для глаз и лица. При попадании на кожу тщательно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Утилизация	По истечению срока годности товар не токсичен, не представляет опасность для здоровья потребителя. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Утилизация через контейнеры для бытовых отходов.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.