КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОВЫШЕННОЙ БЕЛИЗНЫ "БАЗИС"

БАУПРО
ОМСКИЙ ЗАВОД ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- ✓ **Не мелит.**
- ✓ **Удобно наносится.**
- ✓ **Не препятствует естественному дыханию поверхности (паропроницаемая).**
- ✓ **Матовая.**
- ✓ **Быстро сохнет.**
- ✓ **Без неприятного запаха.**
- ✓ **Обладает антигрибковыми свойствами.**

Расход на 1 слой	**150-170г/м^2 в зависимости от впитывающей способности основания.**
Время высыхания	**1-3 часа при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается.**
Колеровка	**Ручная колеровка универсальными колер пастами и колер красками на водной основе. Общий объем воды и колер пасты не более 5%. Машинная (компьютерная) колеровка, без гарантии попадания в цвет. Возможна колеровка под заказ на базе завода-производителя.**
Степень блеска	**Матовый.**
Фасовка, кг	**1,5 3, 7, 14.**
Срок хранения	**36 месяцев в заводской невскрытой упаковке.**

Технические условия	**ТУ 20.30.11-002-88624257-2017**
Марка	**ЛКМ-ВД-КА--03-02.**
Назначение	Предназначена для бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей. Используется для окраски стен и потолков внутри сухих помещений с нормальной влажностью (жилые комнаты, коридоры, офисы с невысокой проходимостью). Краска применяется для внутренних работ. **Рекомендована для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.**
Сухой остаток	Ок. 55%.
Плотность	1,4-1,5 кг/л.
Разбавитель	Вода, не более 5% от общего объема ЛКМ.
Рабочая температура нанесения	Не ниже +8°С.
Цвет	Белый.
База/Основа	-
Гранулярность	-
Консистенция	-
Набор прочности	2 недели.
Растяжимость	-
Термостойкость	-
Условия эксплуатации	Не допускать попадания воды и механического воздействия.
Стойкость к мытью	-
Морозостойкость в банке	5 циклов заморозки/разморозки.
Состав	Акриловый латекс, антисептик, технологические присадки, вода, молотый Байкальский мрамор.

«БауПро» 644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская, 28, тел: (3812) 55-95-00 e-mail: baupro@list.ru сайт https://баупро.рф

КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОВЫШЕННОЙ БЕЛИЗНЫ "БАЗИС"

ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ	
Условия при нанесении	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более прочного и равномерного по цвету покрытия, снижения расхода краски поверхность загрунтовать, например, грунтом «Универсальный Базис». Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.