

КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА С ВД АКРИЛОВАЯ "GROSS'ART" PROFi



- ✓ Для наружных и внутренних работ.
- ✓ На основе высококачественного акрилового латекса.
- ✓ Образует высокопрочное покрытие, стойкое к механическому воздействию.
- ✓ Быстро сохнет.
- ✓ Без неприятного запаха.
- ✓ Обладает антигрибковыми свойствами.



Расход на 1 слой	100-140 г/м ² .
Время высыхания	1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
Колеровка	В яркие и насыщенные тона по любой колеровочной системе как основа «С» или самостоятельно универсальными колер пастами и колер красками на водной основе. Общий объем воды и колер пасты не более 5%. Возможна колеровка под заказ на базе завода-производителя.
Степень блеска	-
Фасовка, кг	5,5 11
Срок хранения	24 месяцев в заводской невскрытой упаковке.

Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017
Марка	ЛКМ-ВД-КА -03-04.
Назначение	Предназначена для работ по плотным поверхностям (штукатурка, бетон, железобетон, кирпич, дерево). Используется для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.), снаружи помещений на участки фасадов не подверженных прямому попаданию осадков (лоджии, балконы, террасы, под навесами и т.п.), а также открытых фасадов зданий. Краска применяется для наружных и внутренних работ. Рекомендована для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.
Сухой остаток	Ок. 50%.
Плотность	1,37 кг/л.
Разбавитель	Вода, не более 5% от общего объема ЛКМ.
Рабочая температура нанесения	Не ниже +8°C.
Цвет	-
База/Основа	С.
Гранулярность	-
Консистенция	-
Набор прочности	2 недели.
Растяжимость	-
Термостойкость	-
Условия эксплуатации	Минимальное время до начала эксплуатации и прямого воздействия воды – 48 часов.

Стойкость к мытью	-
Морозостойкость в банке	5 циклов заморозки/разморозки.
Состав	Акриловая дисперсия, двуокись титана, карбонат кальция, загуститель, ПАВ, консервант, диспергатор, вода.
ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ	
Условия при нанесении	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Рекомендуется предварительно обработать поверхность грунтом, в зависимости от места применения, например «Фасадный gross'art» перед покраской фасада. Для помещений с повышенной влажностью использовать грунт «глубокого проникновения с7 gross'art». Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.