

ЛАК для печей и каминов акриловый термоустойчивый глянцевый "Gross'art" PROFI

Область применения



Лак применяется для покрытия кирпичных и оштукатуренных элементов каминов и печей подверженных нагреву не более +95°C. Тестом на возможность нанесения лака на поверхность, является отсутствие закипания воды на нагретой поверхности.

Лак удобно наносится, быстро высыхает, обладает слабым запахом. Образует матовое паропроницаемое ("дышащее"), трещиностойкое покрытие длительной эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	0,12-0,14 кг/м ² .
Разбавитель	Вода, Общий объем воды не более 5%
Способ нанесения	Наносится специальной кистью или аппликатором для лаков.
Время высыхания	От 3 часов при относительной влажности 65% и температуре воздуха +20°C. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели
Набор прочности	2 недели
Температура нанесения	Не ниже +8°C
Стойкость к мытью	Образует покрытие, устойчивое к легкой влажной уборке с применением неабразивных бытовых моющих средств
Колеровка	-
Блеск	Глянцевый
Цвет	Бесцветный
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается 1 цикл заморозки/разморозки
Срок годности	В оригинальной таре 36 месяца от даты изготовления
Фасовка	1 кг,
Состав	Акриловый латекс, антисептик, технологические присадки, вода

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ЛАК для печей и каминов акриловый термоустойчивый глянцевый "Gross'art" PROFI

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, лака и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой.
Лакирование	Лак перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью. Для удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 5% от объёма
Уход	Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости и водостойкости через 2 недели с момента нанесения последнего слоя (можно мыть хорошо отжатой влажной тряпкой с нейтральным (рН 6-8) моющим средством. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой, предохраняя от длительного воздействия воды. Не применять для очистки поверхности щетки и абразивные средства.
Очистка инструмента	Рабочие инструменты промыть водой

Охрана труда Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими лаками и растворителями. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте.

Охрана окружающей среды Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

Примечание В случае использования лакокрасочных материалов "ВД-КА" на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ или изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий

Марка ТУ ЛКМ-ВД-КА-02-03
ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.