


КРАСКА ФАСАДНАЯ БЕЛАЯ ЛАТЕКСНАЯ БЕЛОРРО ДИСКАУНТ



- ✓ Для наружных и внутренних работ.
- ✓ Не выгорает на солнце.
- ✓ Покрытие устойчиво к перепадам температур от -40°C до +80°C в эксплуатации.
- ✓ Быстро сохнет.
- ✓ Обладает антигрибковыми свойствами.
- ✓ Без неприятного запаха.
- ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхности (паропроницаемая).
- ✓ Имеет высокую атмосферостойкость.



	Расход на 1 слой	140-170 г/м ² в зависимости от впитывающей способности основания.
	Время высыхания	1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается. Минимальное время достижения водо- и атмосферостойкости покрытия – 24 часа после высыхания. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.
	Колеровка	Ручная колеровка универсальными колер пастами и колер красками на водной основе. Общий объем воды и колер пасты не более 5%. Машинная (компьютерная) колеровка, без гарантии попадания в цвет. Возможна колеровка под заказ на базе завода-производителя.
	Степень блеска	Матовый.
	Фасовка, кг	
	Срок хранения	18 месяцев в заводской невскрытой упаковке.
Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017	
Марка	ЛКМ-ВД-КА-03-04.	
Назначение	<p>Предназначена для бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных, деревянных поверхностей.</p> <p>Используется для окраски фасадов, стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью и проходимость (кухни, ванные, коридоры, холлы, офисы, торговые залы и др.). Внутри сухих помещений может применяться для покрытия металлических поверхностей.</p> <p>Краска применяется для внутренних и наружных работ.</p> <p>Рекомендована для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.</p>	
Сухой остаток	Ок. 65%.	
Плотность	1,6-1,7 кг/л.	
Разбавитель	Вода, не более 5% от общего объема ЛКМ.	
Рабочая температура нанесения	Не ниже +8°C.	
Цвет	Белый.	
База/Основа	-	
Гранулярность	-	

**КРАСКА ФАСАДНАЯ БЕЛАЯ
ЛАТЕКСНАЯ БЕЛОПРО ДИСКАУНТ**



Консистенция	-
Набор прочности	2 недели.
Растяжимость	-
Термостойкость	-
Условия эксплуатации	Минимальное время до начала эксплуатации и прямого воздействия воды – 48 часов.
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к легкой влажной уборке с применением неабразивных бытовых моющих средств
Морозостойкость в банке	5 циклов заморозки/разморозки.
Состав	Акриловая дисперсия, антисептик, технологические присадки, вода, молотый мрамор.
ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ	
Условия при нанесении	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более долговечного и прочного покрытия с высокой атмосферостойкостью, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность загрунтовать, например, грунтом «Фасадный Gross art», для помещений с повышенной влажностью использовать грунт Gross art С-7. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объему. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.