

КРАСКА ФАСАДНАЯ ВД ЛАТЕКСНАЯ БЕЛАЯ "GROSS'ART



- ✓ Для наружных и внутренних работ.
- ✓ Не выгорает на солнце.
- ✓ Покрытие устойчиво к перепадам температур от -40°C до +80°C в эксплуатации.
- ✓ Образует покрытие длительной эксплуатации.
- ✓ Быстро сохнет.
- ✓ Обладает антигрибковыми свойствами.
- ✓ Без неприятного запаха.
- ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхности (паропроницаемая).
- ✓ Имеет высокую водо- и атмосферостойкость.

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | Расход на 1 слой | 120-150 г/м ² в зависимости от впитывающей способности основания. |
| | Время высыхания | 1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается. Минимальное время достижения водо- и атмосферостойкости покрытия – 24 часа после высыхания. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели. |
| | Колеровка | Ручная колеровка универсальными колер пастами и колер красками на водной основе. Общий объем воды и колер пасты не более 5%. Машинная (компьютерная) колеровка, без гарантии попадания в цвет. Возможна колеровка под заказ на базе завода-производителя. |
| | Степень блеска | Матовый. |
| | Фасовка, кг | 1, 3, 7, 14, 25. |
| | Срок хранения | 24 месяца в заводской невскрытой упаковке. |
| Технические условия | ТУ 20.30.11-002-88624257-2017 | |
| Марка | ЛКМ-ВД-КА -03-04. | |
| Назначение | Предназначена для бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных, деревянных поверхностей. Используется для окраски фасадов, стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью и проходимостью (кухни, ванные, коридоры, холлы, офисы, торговые залы и др.). Внутри сухих помещений может применяться для покрытия металлических поверхностей. Краска применяется для внутренних и наружных работ. Рекомендована для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях. | |
| Сухой остаток | Ок. 65%. | |
| Плотность | 1,6-1,7 кг/л. | |
| Разбавитель | Вода, не более 5% от общего объема ЛКМ. | |
| Рабочая температура нанесения | Не ниже +8°C. | |
| Цвет | Белый. | |
| База/Основа | - | |
| Гранулярность | - | |

**КРАСКА ФАСАДНАЯ ВД ЛАТЕКСНАЯ
БЕЛАЯ "GROSS'ART**



| | |
|-------------------------------|---|
| Консистенция | - |
| Набор прочности | 2 недели. |
| Растяжимость | - |
| Термостойкость | - |
| Условия эксплуатации | Минимальное время до начала эксплуатации и прямого воздействия воды – 48 часов. |
| Стойкость к мытью | Краска образует покрытие, устойчивое к легкой влажной уборке с применением неабразивных бытовых моющих средств (2 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). |
| Морозостойкость в банке | 5 циклов заморозки/разморозки. |
| Состав | Латексная дисперсия, антисептик, технологические присадки, вода, молотый мрамор. |
| ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ | |
| Условия при нанесении | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Предварительная подготовка | Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более долговечного и прочного покрытия с высокой атмосферостойкостью, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность загрунтовать, например, грунтом «Фасадный GROSS'ART PROFi», для помещений с повышенной влажностью использовать грунт глубокого проникновения «с7 gross'art. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. |
| Нанесение | Перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объему. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя. |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть водой сразу после применения. |
| Охрана труда | Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ. |
| Охрана окружающей среды | Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. |
| Хранение и транспортировка | При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать. |
| Примечание | В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий. |