

Краска для кирпича "Gross'art" PROFI

Тип Водно-дисперсионная акриловая фасадная краска

Область применения

Предназначена для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (кирпич, бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика), прочно держащимся покрытиям, ранее окрашенным водно- дисперсионными или перхлорвиниловыми красками. Краска обеспечивает надежную защиту от появления плесени и водорослей. **Заколерованная в цвет красного кирпича**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	0,12-0,15 кг/м ² , в зависимости от впитывающей способности основания.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком и распылителем. Колерованную краску не рекомендуется разбавлять, во избежание разнотона в разных банках
Время высыхания при (+20±2)°C и относительной влажности (65±5)%	1 час. Следующий слой можно наносить через 12 часов. Заданный уровень влагостойкости покрытия достигается через 2 недели.
Минимальная температура нанесения	+8
База Колеровка	используется в качестве самостоятельного покрытия
Блеск	Матовый
Цвет	Красный кирпич. (под заказ: колеруем в любой цвет)
Хранение и транспортировка	При температуре от+ 5°C до +35°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	В оригинальной таре 36 месяца от даты изготовления
Фасовка	7 кг, 14 кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Краска фасадная Профи "Gross'art" PROFi для кирпича

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Поверхность должна быть сухой. Краску наносить при среднесуточной температуре не ниже +8 °С и относительной влажности воздуха – не более 80%. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность: Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Новые бетонные поверхности можно окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности – через 1– 2 месяца, новые фиброцементные плиты – через 6 месяцев. Гладкие поверхности обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой для создания подходящего для окраски профиля. Мелящие или слабые бетонные поверхности следует удалить пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать saniрующим средством, соблюдая соответствующие инструкции. Перед нанесением поверхность прогрунтовать грунтовкой фасадной «Gross». Дефекты поверхности выровнять шпатлевкой акриловой.

Ранее окрашенная поверхность: Удалить слабо держащуюся краску и штукатурку пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Проверить состояние швов бетонных элементов, устранить дефекты. Возможные трещины стальной арматуры раскрыть скоблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем. Очистить обнаженный металл от ржавчины, защитить его соответствующим материалом. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать saniрующим средством, соблюдая соответствующие инструкции. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. Дефекты поверхности выровнять шпатлевкой акриловой. Слабо мелящие и сильно впитывающие участки прогрунтовать грунтовкой фасадной «Gross».

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить равномерно в 2 слоя. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. При необходимости, допускается разбавление краски водой до 10 % по объёму для первого слоя. Для нанесения финишного покрытия краску не разбавляют. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.).

Уход

Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски осторожной промывкой водой под давлением без применения моющих средств.

Очистка инструмента

Рабочие инструменты промыть водой

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

Марка ТУ

ЛКМ-ВД-КА-03-04
ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.