

КРАСКА МОЮЩАЯ БЕЛОРРО БЕЛОСНЕЖНАЯЛАТЕКСНАЯ



<ul style="list-style-type: none"> ✓ Выдерживает легкую влажную уборку. ✓ Обладает антигрибковыми свойствами. ✓ Быстро сохнет. 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Матовая. ✓ Без неприятного запаха. ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхности (паропроницаемая). 	
	Расход на 1 слой	140-170 г/м ² в зависимости от впитывающей способности основания.	
	Время высыхания	1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.	
	Колеровка	Ручная колеровка универсальными колер пастами и колер красками на водной основе. Общий объем воды и колер пасты не более 5%. Машинная (компьютерная) колеровка, без гарантии попадания в цвет. Возможна колеровка под заказ на базе завода-производителя.	
	Степень блеска	Матовый.	
	Фасовка, кг		
	Срок хранения	18 месяцев в заводской невскрытой упаковке.	
Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017		
Марка	ЛКМ-ВД-КА -03-03.		
Назначение	<p>Предназначена для бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей, а также для обоев под окраску.</p> <p>Используется для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с нормальной влажностью (кухни, ванны, коридоры и др.), снаружи помещений на участки фасадов не подверженных прямому попаданию осадков (лоджии, балконы, террасы, под навесами и т.п.).</p> <p>Краска применяется для внутренних работ и снаружи на фасадных участках, защищенных от осадков.</p> <p>Рекомендована для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.</p>		
Сухой остаток	Ок. 58%.		
Плотность	1,4-1,5 кг/л.		
Разбавитель	Вода, не более 5% от общего объема ЛКМ.		
Рабочая температура нанесения	Не ниже +8°C.		
Цвет	Белый.		
База/Основа	-		
Гранулярность	-		
Консистенция	-		
Набор прочности	2 недели.		
Растяжимость	-		

КРАСКА МОЮЩАЯ БЕЛОРРО БЕЛОСНЕЖНАЯЛАТЕКСНАЯ



Термостойкость	-
Условия эксплуатации	Минимальное время до начала эксплуатации и прямого воздействия воды – 48 часов.
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к легкой влажной уборке с применением неабразивных бытовых моющих средств
Морозостойкость в банке	5 циклов заморозки/разморозки.
Состав	Акриловый латекс, антисептик, технологические присадки, вода, молотый мрамор.
ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ	
Условия при нанесении	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более прочного и равномерного по цвету покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность загрунтовать, например, грунтом Gross art C-7, для Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объему. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.